

Клеевые составы 3M™ DP105

Объем	50 мл
Цвет	Оптически прозрачный
Основа	Эпоксидная смола, меркаптамы
Вязкость	Основа 1000 - 5000 сПуаз Отвердитель 8000 - 16000 сПуаз
Плотность	Основа 1.06 - 1.11 г/см ³ Отвердитель 1.09 - 1.14 г/см ³
Время жизни	3 - 4 мин
Время потери липкости	10 мин
Время достижения транспортной прочности	20 мин
Время полного отверждения	48 ч
Удлинение при разрыве	120%
Прочность на разрыв	4.1 МПа
Твердость по Шору	39
Теплопроводность	0.147 Ватт/м°C
Количество в упаковке	12 шт
Примечание	Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако, покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.