

Клеевые составы 3M™ TE100

3M™ TE100 наносится экструзией, среднее время отверждения, низкая вязкость. Идеален для соединения дерева, соединяет некоторые пластики. Дает тонкую линию.

Объем	295 мл
Цвет	Белый
Основа	Термореактивная полиуретановая смола
Оптимальная температура нанесения	121°C
Вязкость при 121°C	7000 сПуаз
Плотность	1.04 г/см ³
Время жизни	2 мин
Время полного отверждения	60 сек
Твердость по Шору	61
Прочность на разрыв	29.0 МПа
Удлинение при разрыве	675%
Примечание	Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако, покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению.